



A detailed 3D cutaway illustration of a roof sandwich panel. The panel consists of two grey metal flanges with a central dark grey PIR insulation core. A screw is shown passing through the bottom flange. The background is a gradient of blue and grey, with geometric shapes suggesting a roof structure.

PRODUKTKARTE

Dach-Sandwichpaneele
AR PANEL D PIR



QUERSCHNITT






PARAMETER

Kerndicke [mm]	60/100	80/120	100/140	120/160	160/200
Äußere Deckschale [mm]	0,5 – 0,7				
Innere Deckschale [mm]	0,4 – 0,7				
Kerndichte	40 ± 3 kg/m ³				
Gewicht [kg/ m ²]	10,6	11,3	12,1	12,9	14,4
Luftschalldämmung [Rw(C,Ctr) dB]	25 (-1;-4)				NPD
Schallabsorption [αw]	0,15				NPD
Wärmedurchgangskoeffizient Ud,S = W/(m ² x K)	0,33	0,26	0,21	0,18	0,13
Brandverhalten	B-s2,d0				
Brandverhalten von Bedachungen nach DIN-EN 13501-5	Broof (t1)		Broof (t1), (t3)		Broof (t1)
Feuerwiderstand nach DIN-EN 13501-2	REI 15/ RE 20		REI 30/ RE 60		

Details zur Montage sind in den Dokumenten zur Feuerwiderstands-Klassifizierungen der ARPANEL-Sandwichpaneele verfügbar.

PROFILIERUNG

Name	Außenverkleidung	Innenverkleidung	Querschnitt
Trapez	✓	✗	
Linie	✗	✓	
Glatt	✗	✓	
Mikro 20	✗	✓	

STANDARD-BESCHICHTUNG

Polyester – PE 25µm

*Höherwertige Beschichtungen wie PVDF, PUR-PA, HDX, PRISMA, FOODSAFE, HPS, INOX und SDP sind auf Nachfrage erhältlich.


UMWELTBEDINGUNGEN BEI STANDARD-BESCHICHTUNG POLYESTER - PE

Anwendung im Innern des Gebäudes möglich bei Umweltbedingungen A1, A2, A3 und auf der Außenseite des Gebäudes bei Umweltbedingungen C1, C2, C3.

*Für aggressivere Verwendungs-Umgebungen sollte eine der Belastung angepasste Beschichtung gewählt werden.



STANDARDFARBEN



Für weitere Standard-Farben fragen Sie bitte Ihren ARPANEL Ansprechpartner.

LIEFERBARE LÄNGEN

Standardlänge der Paneele beträgt von 2,0 m bis 18,5 m.

ZULÄSSIGE MASSABWEICHUNGEN

Entsprechend DIN-EN 14509:

Paneele mit der Länge von $\leq 3 \text{ m} \pm 5 \text{ mm}$

Paneele mit der Länge von $> 3 \text{ m} \pm 10 \text{ mm}$

Für die Deckbreite der Sandwichplatte $\pm 2 \text{ mm}$

In der Paneelstärke:

Für $D \leq 100 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$

Für $D > 100 \text{ mm} \pm 2 \%$

Rechtwinkligkeit des Paneelschnittes in der Länge $\leq 0,6 \%$ der Paneelbreite

Durchbiegung des Sandwichpaneels:

2 mm pro 1 Längenmeter aber nicht mehr als 20 mm

8,5 mm pro Breitenmeter aber nicht mehr als 10 mm

Die im Produktinformationsblatt gezeigten Inhalte und Bilder (Zeichnungen) dienen nur als Beispiel. Adamietz S.A. trägt keine Verantwortung für Unterschiede zwischen dem Inhalt des Produktinformationsblattes und den tatsächlichen (aktuellen) Produktparametern.

Adamietz S.A. behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Korrekturen und Änderungen im Inhalt des Produktinformationsblattes vorzunehmen. Der Inhalt des Produktinformationsblattes ist kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches.

Adamietz S.A. – Hersteller der Sandwichpaneele ARPANEL besitzt das volle Urheberrecht an allen Bild- und Text-Materialien, die im Produktinformationsblatt enthalten sind. Der Inhalt des Informationsblattes ist durch das Urheberrecht geschützt. Verkauf, Veröffentlichung, Lizenzierung und jegliche Verbreitung von Abbildungen, der Texte und/oder Textstellen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung seitens Adamietz verboten.

Das Design dieser Materialien und die Produktinformationen sind Eigentum des Unternehmens Adamietz. Das Kopieren und Vervielfältigen durch andere Unternehmen und Dritte ohne die ausdrückliche, schriftliche Zustimmung der Firma Adamietz S.A. (oder unter Nichtbeachtung der Quellenangabe) wird als Verstoß gegen die Richtlinien gegen den unlauteren Wettbewerbs betrachtet.